

技術數據表

CEN-2362

產品描述

歐斯本® CEN-2362 添加特殊耐磨與抗氧化配方，能減少金屬接點表面接觸和氧化所產的積碳，延長金屬接點的壽命。它的增稠劑給予油脂極佳的抗水沖與耐鹽水腐蝕能力。已被推薦於滾動條件軸承、齒軸列、電子接點和其它需使用要較寬溫度適特性地方。

用途推薦

歐斯本® CEN-2362 主要使用於滑動接點，由 1~10amps 電流開關接點。

塗布方式

- 潤滑脂給油槍
- 刷毛或織品沾油塗布
- 自動給油器

保存期限

假如是原廠密封容器、存放在乾燥的地方，最少有 60 個月的保存期限。

典型特徵

特	性	典 型 數 值	測 試 標 準
外觀		黃褐色	
錐入度	作工 60 次	269	ASTM D-217
滴點	°C	210	ASTM D-2265
離油度	24hrs/100°C	2.6 %	FTM 791,-321.2
塑膠腐蝕	Ps/60°C/24h	合格	
金屬腐蝕	24hrs/100°C	合格	ASTM D-4048
四球磨痕 (60min,1200RPM,40kg)	mm	0.43	ASTM D-2266
溫度範圍	°C	-54~125	

註：提供定值是典型值，此產品數據表替代所有以前發布的數據表。本產品請務必於確定實驗無誤之後、再惠予使用、謝謝！！

