

長效陶瓷玻璃專用夜光顏料

型號	粒徑(um)	發光能力(mcd/m ²)		
		10 min	60min	發光時間
MCG-6A(黃綠)	500~1500	1050	145	> 12 hour
MCG-6BA(黃綠)	150~300	910	140	
MCG-6B(黃綠)	65~100	700	100	
MCG-6C(黃綠)	10~55	500	70	
MCB-5A(藍綠)	500~1500	880	145	
MCB-5BA(藍綠)	150~300	790	140	
MCB-5B(藍綠)	65~100	500	100	
MCB-5C(藍綠)	10~55	350	70	

*發光亮度測試條件：D65 標準光源，照度1000LX，激發10min。

* 本體色(日間)：



黃綠光(夜間)：



藍綠光(夜間)：

