





環保長效蓄光型夜光粉 產品一覽表



型號	粒徑(um)	發光能力(mcd/m ²)			
		10 min	60min	發光時間	
G-6B(黃綠)	65~85	725	120	> 12 hour	
G-6C(黃綠)	45~55	480	85		
G-6D(黃綠)	25~35	380	55		
G-6E(黃綠)	5~15	280	39		
G-6F(黃綠)	2~10	240	30		
G-4B(黃綠)	65~85	640	105		
G-4C(黃綠)	45~55	450	70		
G-4D(黃綠)	25~35	320	42		
G-4E(黃綠)	5~15	220	29		
G-4F(黃綠)	2~10	190	23		
G-2C(黃綠)	55~75	350	40		
G-2D(黃綠)	15~45	250	32		
B-5B(藍綠)	65~85	700	120		> 12 hour
B-5C(藍綠)	45~55	480	85		
B-5D(藍綠)	25~35	360	58		
B-5E(藍綠)	5~15	260	38		
B-4B(藍綠)	65~85	630	110		
B-4C(藍綠)	45~55	440	75		
B-4D(藍綠)	25~35	320	50		
SB-9B(天藍)	65~85	260	22	> 6 hour	
SB-9C(天藍)	45~55	220	18		
SB-9D(天藍)	25~35	180	15		
SB-9E(天藍)	5~15	140	12		

* 發光亮度測試條件：D65 標準光源，照度1000LX，激發10min。

* G-6B / G-4B / B-5B / B-4B / SB-9B無水性規格。

* G系列本體色： 黃綠光：

B系列本體色： 藍綠光：

SB系列本體色： 天藍光：

蓄光型彩色夜光粉 產品一覽表

型號	顏色		粒徑(um)	發光能力(mcd/m ²)		
	本體色	發光		10 min	60min	發光時間
R-4D	桃紅	橙紅	25~35	180	26	> 6 hour
O-4D	橙色	橙黃		180	26	
Y-4D	黃色	黃色		200	28	
G-4D	綠色	綠色		170	24	
B-4D	藍色	藍色		140	20	

*發光亮度測試條件：D65 標準光源，照度1000LX，激發10min。

*水性規格，更高亮度等級或其他粒徑彩色夜光粉，請洽詢本公司。



長效陶瓷玻璃專用夜光顏料

型號	粒徑(um)	發光能力(mcd/m ²)		
		10 min	60min	發光時間
MCG-6A(黃綠)	500~1500	1050	145	> 12 hour
MCG-6BA(黃綠)	150~300	910	140	
MCG-6B(黃綠)	65~100	700	100	
MCG-6C(黃綠)	10~55	500	70	
MCB-5A(藍綠)	500~1500	880	145	
MCB-5BA(藍綠)	150~300	790	140	
MCB-5B(藍綠)	65~100	500	100	
MCB-5C(藍綠)	10~55	350	70	

*發光亮度測試條件：D65 標準光源，照度1000LX，激發10min。

* 本體色(日間)：



黃綠光(夜間)：



藍綠光(夜間)：

