

Icotech Dyne EW

Icotech Dyne EW 是一种对于未处理或预处理的聚乙烯，聚丙烯片材、挤压塑料等具有很好吸附性的油墨。

产品的抗性

Icotech Dyne EW 对于普通工业用的产品，包括水，电池液，漂白剂，清洁剂，氢氧化钠和机油等都具有抗性。建议在开始生产之前，必须对油墨与相关的化学剂进行检验。Icotech Dyne EW 可用于聚丙烯的封面。不管怎样，用于此种或其它产品的油墨，在印刷后必须用 EW381 调墨油进行罩印，从而避免弄脏颜色。

Icotech Dyne EW不推荐用于户外产品。

配色系统

Icotech Dyne EW 提供标准色的配色系统，可使印刷者配出任何特殊的颜色。此系统共有九种基本色调，每种颜色色调清纯，适合配色。用色丽通的基本色加上黑，白和调墨油，可调配出所有的颜色。基本色也可用于印刷，但因其色调要求的清纯度，使得这些颜色虽然鲜艳，但在一些情况下会相对透明。特别颜色可根据客户需要调配，依据所提供的湿油墨样品或参考 PANTONE 色谱，订单内须附有印件、所用网目及其它相关数据。

特殊颜色要求的产品的抗性也很重要，故顾客最好提供此种细节。

标准颜色

Icotech Dyne EW

EW001 黑
EW021 白
EW381 透明调墨油

以上有 1公斤及 5公斤罐装

颜色范围

EW064 黄 (GS)
EW066 黄 (RS)
EW114 橙
EW121 朱红/红 (YS)
EW164 红 (BS)
EW165 洋红
EW127 深紫/紫
EW230 蓝
EW325 绿

以上有1 公斤罐装

主要特点

色相
缎面

干燥
吹干: 60°C, 15-20 秒。
自然干燥: 15-20 分钟
烘箱干燥: 70°C, 1-2分钟

稀释和清洗
10-15%的SC-521
对于印刷速度慢或是在温度较高的环境下精细印刷，可用 SC-529

可用ZTC639万用网版清洗剂清洗网版

丝网
90-120单纱网

网版类型
所有的抗溶剂性网版

感光浆推荐
IcoPrep Emulsion EM-DP GRA5

覆盖面积和网目
55-65 米²/公升
120:31号丝网

用途
未处理的和已处理的聚乙烯和聚丙烯的产品，包括 Priplak, Doeflex材料，大多数其它常见的塑料材料

颜色范围
11种颜色

性能
快干，抗磨擦。出色的网版稳定性。
适合许多家庭和工业化学品使用

与其它油墨配合使用

Icotech Dyne EW的调墨油可用于polyolefin的打底，它能与以下油墨配合使用：
Icoprint Gloss VG,
Icoprint Fluorescent VF,
Icoprint Posterjet PN

注意:

油墨在使用前必须充分搅拌。由于不同的制造商甚至于不同的批号生产的塑料之间会有差异，因此在开始批量生产之前必须检测油墨与处理和未处理的塑料之间的适应性

Icotech Dyne EW

Issue No. 001/2012

安全与操作

Icotech Dyne EW:

除了EW021白和EW381调墨油外，其它所有颜色均含有钡，因此不能用于印刷儿童吮吸的产品

所有产品应存放在温度5° C - 30° C之间，这些温度以外的存储可能会导致产品性能改变。

Icotech Dyne EW 的综合信息和如何处理 **Icotech** 的丝网印刷油墨和溶剂安全性的指引已在 **MSDS** 安全数据表内。

环境因素

Icotech Dyne EW:

不含任何众金属

不含在蒙特利尔公约中描述的破坏臭氧层的化学成份

廣州港臺富貿易有限公司

GUANGZHOU KONGTAIFU TRADE CO., LTD

Contacts: 曾有為先生 (Jeremi)

辦公地址: 廣州市越秀區白雲路 48 號輝煌大廈 C 座 1008 室 郵編: 510100

ADD: Room1008 Hhuihuang Building No.48 Baiyun RD Yuexiu District Guangzhou Zip Code: 510100

Tel: 020-83871476

Mobile: 15814435683

E-mail: officejeremi@126.com