

产品资料



UVISPEED UYA

UV 丝网油墨

UVISPEED UYA 是一种专为在展示及广告材料上高速印刷而设计的 UVA 油墨

干燥

UV 干燥，速度为 140 mJ/cm²。

值得注意的是在实际操作中，干燥速度会受到一系列因素的影响如墨层的厚度，油墨的遮盖率以及 UV 灯的功率等。

稀释

用前需均匀搅拌。UVISPEED UYA 可用 10% 的 ZE 818 稀释；

为增加固化速度，也可加入 ZE 824（不超过 5%）。

耐化学性

对家用清洁剂具有抵抗性。

生产前测试

由于同种材料可能因为生产厂家的不同而不同，而同一厂家的不同批货也可能存在着不同，因此，每次印刷前必须在承印物上作测试。

标准颜色

UVISPEED UYA

UYA-004	四色黑
UYA-215	三原色蓝
UYA-052	三原色黄
UYA-135	三原色红
UYA-001	黑
UYA-021	白
UYA-064	色丽通黄（绿调）
UYA-066	色丽通黄（红调）
UYA-114	色丽通橙
UYA-127	深紫罗兰色/色丽通紫
UYA-164	色丽通红（蓝调）
UYA-165	色丽通洋红
UYA-191	色丽通红（蓝调）
UYA-230	色丽通蓝
UYA-325	色丽通绿
UYA-383	光油

UYA-396 三原色调墨油

5 公斤装

特殊调色

颜色的提供可根据印刷成品，油墨样品或潘通色标，英国标准，" 香港标准 "，" 孟赛尔色标系统 " 或 " 色丽通 " 编号，下订单时必须提供承印物样品，网纱数量和类型及其它相关数据。

主要特点

光泽度

专色为高光

干燥速度

UV 干燥
速度为 140 mJ/cm²

稀释和清洗

可用 10% 的 ZE 818 稀释；
为增加固化速度，也可加入 ZE 824（不超过 5%）

网版类型

直接感光胶（推荐使用经过测试的特丽感光胶）
抗 UV 油墨网版

覆盖面积和网目

Nos 150.31

用途

合成纸
KT 板

颜色范围

三原色，专色

特性

良好的附着力和柔韧性，色彩清晰，出色的网版稳定性和边缘清晰度，卓越的户外性能。

与其它油墨配合使用

不推荐与其它油墨混合使用

注意

每次用前必须均匀搅拌。由于同种材料可能因为生产厂家的不同而不同，而同一厂家的不同批货也可能存在着不同，因此，每次开始生产前必须测试油墨与承印物的匹配性。

贮存

开罐后必须密闭保存。

UVISPEED UYA 油墨不能直接暴露于阳光直射下、必须远离高温和过氧化物。

在凉爽的环境下保质期为 24 个月。

安全与操作

UVISPEED UYA

配方中不含任何有毒，致癌，导致突变的有毒化学物质。

配方中不含铅和其它重金属，符合 EN71-3: 1994 玩具安全标准。

关于油墨的安全和处理的综合信息可参见相关色丽可油墨的安全数据手册 (根据需要而提供)

环境因素

UVISPEED UYA

不含蒙特利尔 (Montreal) 公约概述的会使大气中臭氧耗尽的化学物质。

不含重金属。

*PANTONE® is the property of Pantone, Inc.

廣州港臺富貿易有限公司

GUANGZHOU KONGTAIFU TRADE CO., LTD

Contacts: 曾有為先生 (Jeremi)

辦公地址: 廣州市越秀區白雲路 48 號輝煌大廈 C 座 1008 室 郵編: 510100

ADD: Room1008 Hhuihuang Building No.48 Baiyun RD Yuexiu District Guangzhou Zip Code: 510100

Tel: 020-83871476

Mobile: 15814435683

E-mail: officejeremi@126.com